Ficha Técnica

Acryrub

Descripción del producto



Acryrub es un kit de pintor todo en uno para uso en interiores y exteriores. Acryrub es un sellador monocomponente, plastoelástico y rápido de pintar a base de dispersión de acrílico Debido a su composición única, minimiza el riesgo de agrietamiento, incluso con pinturas de mucho relleno y cobertura.

Propiedades

- Fácil de aplicar
- No destiñe y es resistente al agua tras el curado
- No se agrieta.
- Se puede pintar con sistemas de base acuosa
- Muy buena adherencia a muchas superficies porosas y al aluminio.

Aplicaciones

- Para el relleno de juntas con un movimiento máximo del 12.5 %.
- Juntas de unión en el sector de la construcción.
- Juntas en alféizares, entre zócalos y paredes, entre mampostería...

Datos técnicos

Base	Dispersión de acrílico
Consistencia	Pasta
Sistema de curado	Secado físico
Formación de piel	ca. 20 minutos
Densidad	ca. 1.65 g/ml
Contorsión máxima permitida	± 12.5 %
Contracción tras el curado	< 25%
Temperatura de aplicación	+5°C → +30°C
Resistencia a la temperatura	-20°C → +80°C

Nota: Formación de piel y velocidad de curado pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Substratos

- Estado del sustrato
  La superficie debe ser: rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.
- Preparación del sustrato
  Si la superficie es muy porosa, se le debe aplicar imprimación con Acryrub diluido (1 parte de Acryrub + 2 partes de agua).
- Tipo de sustrato
  Acryrub tiene una buena adherencia a los siguientes sustratos: todos los sustratos de construcción porosos habituales. Acryrub no tiene buena adherencia o no es adecuado para sustratos bituminosos, vidrio, PE, PP, PTFE (Teflon®). Recomendamos una prueba preliminar de adhesión y compatibilidad en cada superficie.

Método de aplicación

- Método de aplicación
  No lo aplique si, durante el proceso de curado, se van a producir heladas o lluvias.

Soudal Química S.L.
Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara
+34-949 275 671
www.soudal.com info@soudal.com

Acryrub

- Herramientas de aplicación
  Aplica Acryrub en la junta con una pistola de calafateo manual o neumática.
- Método de limpieza
  Antes del curado, Acryrub se puede retirar con agua de los sustratos y las herramientas. Eliminar mecánicamente los restos endurecidos.
- Método de acabado
  Acabado con espátula o espátula para emplastecer.
- Método de reparación
  Reparar con: el mismo material.

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.
Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Embalaje/Logística

Color: Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.
Embalaje: Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.
Período de validez: Al menos 12 meses en envase original, no abierto y almacenado en un lugar seco y fresco a una temperatura de entre +5°C y +25°C.

Normas y certificados

- Etiqueta EC1 Plus: muy baja emisión

Dimensiones de juntas

- Mín. ancho para juntas: 5 mm
  Máx. ancho para juntas: 20 mm
  Mín. profundidad de junta: 5 mm
  Recomendación para trabajos de sellado: ancho de junta = profundidad de junta
- Utilice varillas sostenedoras de PE antes de aplicar el sellador en juntas grandes, para evitar la adherencia en 3 puntos.

Observaciones

- No lo utilice en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua.
- Pintable con la mayoría de las pinturas.
- La pintura debe ser lo suficientemente elástica como para permitir la aplicación sobre un sellador plastoelástico.
- Dada la gran diversidad de pinturas disponibles, recomendamos realizar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.
- En el paquete resistente temporalmente a las heladas hasta -18°C.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L.
Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara
+34-949 275 671
www.soudal.com info@soudal.com